

表面基材:

无涂料白色亚光纸。本面材通过 FSC 认证 (FSC Mix Credit, COC 证书号: SGSHK-COC-011101, SGSHK-COC-011136, SGSHK-COC-011211)。

基本克重: 70 g/m² ± 10% ISO 536

厚度: 86µm ± 10% ISO534

粘胶剂:

一种通用型永久性丙烯酸乳胶。

底纸:

经超级研光处理的白色格拉辛底纸。

基本克重: 60 g/m² ± 10% ISO 536

厚度: 51µm ± 10% ISO534

典型粘性值(N/25mm):

初始粘性(st,st)- FTM 9:16.0或撕裂

20分钟90°剥离粘性(st,st)- FTM 2:7.5 或撕裂

24小时90°剥离粘性(st,st)- FTM 2:9.5 或撕裂

最低贴标温度: 10°C

贴标后24H,使用温度范围: -50°C~ +90°C

粘胶剂表现性能:

这是一种初始粘度与最终粘性都极高的粘胶剂。在诸多包装材料上均有优异的表现性能。具有很好的模切与排废性能。尤其适用于有一定难度的贴标,如小口径瓶体标签及覆膜标签。此粘胶剂符合FDA第175.105项,可用于食品、药品及化妆品等产品的非直接接触贴标用途。

应用:

面材吸墨性能好,广泛适用于工业及商业标签领域,如制作无光泽标签、标价标签和电脑打印标签等。此产品可贴于大多数基材的平面及简单曲面,包括纸板、塑料薄膜及HDPE容器。

印刷及加工:

优异的纸张加工性能,适合轮转及平式的加工方式。主要适用于卷到卷的标签加工。

合规认证:

符合欧盟指令2011/65/EU及最新修订指令2015/863(RoHS2.0)。满足1907/2006/EC (REACH)法规的高关注物质限值要求。烷基酚聚氧乙烯醚(APEO)不会主动用于配方或制造过程中,并且预计不会出现在本产品的粘胶剂中。

储存期:

在温度23±2°C、相对湿度50±5%的情况下,可储存一年。

AW1416

Fasson®

亚光纸FSC Mix Credit /AP104/60克 白色格拉辛底纸 背印



亚光纸FSC Mix Credit	
-------------------	--

AP104	
-------	--

60克白色格拉辛底纸 背印	
---------------	--

主要特性:

本技术参数表为自动生成,所有数据应被视为典型值,且可能在未经事先通知的情况下数据有变更,请以最新版为准并建议进行进一步测试。

产品编码:AW1416

发行日期: 2025-6-5

Avery Dennison Label and Packaging Materials China
Tel: (+86) 400 828 3797
label.averydennison.cn

担保
艾利·丹尼森所有有关材料的说明、技术信息及应用推荐是基于我们认为可信的测试结果,但不构成一种担保。所有艾利·丹尼森公司的产品的售出均应由客户在最终使用环境下进行测试,以确认是否符合该使用环境的要求,确定选择购买何种材料。所有艾利·丹尼森公司的产品是在严格的质量控制系统下生产的,任何售出产品自艾利工厂发货之日起的一年以内,如经确认属于我们的质量缺陷,将无条件退赔。我们退赔的范围将不超过相应的材料的售价。我们公司有责任保留最终解释权。

对于上面我们明确阐述的保证,将不能有任何的其它保证、表达,或者暗指,包括商业性的内在保证,但不限制用于正当的或者没有侵害行为的用途。艾利·丹尼森明确的拒绝接受其它的保证。购买者或其它团体决不能用作间接的、随意的、特殊的或者用于惩罚性的损失赔偿索取赔偿金。艾利·丹尼森并没有授权任何代表或者中介来给予任何担保和保证,也没有给予以上陈述的任何相反的意见。上述条件不能随意放弃、更改、添加,或者修饰,除非通过艾利·丹尼森首席执行官签发的明文公告。