


AW5416

法森牌亚光纸 FSC Mix
Credit/HP104/60 克白色
格拉辛底纸 背印

Fasson®
无涂料白色亚光纸

**应用****主要特性**

- > 无涂料白色亚光纸；
- > 优异的纸张加工性能，适合轮转及平式的加工方式。

表面基材

无涂料白色亚光纸。本面材通过 FSC 认证 (FSC Mix Credit, COC 证书号: SGSHK-COC-321257)。

基本克重: 70 g/m² ± 10% ISO536

厚度: 0.086 mm ± 10% ISO534

粘胶剂

一种通用型永久性橡胶基粘胶剂。

底纸:

经超级研光处理的白色格拉辛底纸。

基本克重: 60 g/m² ± 10% ISO536

厚度: 0.053mm ± 10% ISO534

典型粘性值(N/25mm):

初始粘性(st,st)- FTM 9: 16.0 或撕裂

20 分钟 90°剥离粘性(st,st)- FTM 2: 7.5 或撕裂

24 小时 90°剥离粘性(st,st)- FTM 2: 9.5 或撕裂

最低贴标温度: 10°C

贴标后 24H, 使用温度范围: -15°C ~ +65°C

粘胶剂表现性能:

这是一种初始粘度与最终粘性都极高的粘胶剂。在诸多包装材料上均具有优异的表现性能。此粘胶剂符合 FDA 第 175.105 项, 可用于食品、药品及化妆品等产品的非直接接触贴签用途。

应用:

面材吸墨性能好, 广泛适用于工业及商业标签领域, 如制作无光泽标签、标价标签和电脑打印标签等。

此产品可贴于大多数基材的平面及简单曲面, 包括纸板、塑料薄膜及 HDPE 容器。

此材料不适用在 PVC 基材上。

以上的建议应用说明不作为艾利·丹尼森的一种担保。所有艾利·丹尼森公司的产品的售出均由客户在最终使用环境下进行测试, 以确认是否符合该使用环境的要求。

印刷及加工:


优异的纸张加工性能, 适合轮转及平式的加工方式。

主要适用于卷到卷的标签加工。

储存期:

在温度 23±2°C、相对湿度 50±5% 的情况下, 可储存一年。

法森牌亚光纸 FSC Mix Credit/HP104/60 克白色格 拉辛底纸 背印



Asia Pacific

32/F., Skyline Tower
39 Wang Kwong Road
Kowloon Bay, Kowloon,
Hong Kong
Tel: +852 2802-9618

担保

艾利·丹尼森所有有关材料的说明、技术信息及应用推荐是基于我们认为可信的测试结果, 但不构成一种担保。所有艾利·丹尼森公司的产品的售出均应由客户在最终使用环境下进行测试, 以确认是否符合该使用环境的要求, 确定选择购买何种材料。所有艾利·丹尼森公司的产品是在严格的质量控制系统下生产的, 任何售出产品自艾利工厂发货之日起的一年以内, 如经确认属于我们的质量缺陷, 将无条件退赔。我们退赔的范围将不超过相应的材料的售价。我们公司有责任保留最终解释权。

对于上面我们明确阐述的保证, 将不能有任何的其它保证, 表达, 或者暗指, 包括商业性的内在保证, 但不限制用于正当的或者没有侵害行为的用途。艾利·丹尼森明确的拒绝接纳其它的保证。购买者或其它团体决不能用作间接的, 随意的, 特殊的或者用于惩罚性的损失赔偿索取赔偿金。

艾利·丹尼森并没有授权任何代表或者中介来给予任何担保和保证, 也没有给予以上陈述的任何相反的言论。上述条件不能随意放弃, 更改, 添加, 或者修饰, 除非通过艾利·丹尼森首席执行官签发的明文公告。